

**Попробуйте
другие составы
нашей линейки**



PPF Protect – защитное керамическое покрытие для всех типов антигравийных полиуретановых и декоративных виниловых пленок (кроме матовых). Обладает ярко выраженным гидрофобным эффектом, наделяет пленку эффектом самоочищения, вследствие чего она меньше загрязняется и легче отмывается. Придает поверхности пленки максимальную гладкость, цвет становится глубоким и насыщенным.



Top Coat – гидрофобное керамическое покрытие. Придает обработанной поверхности максимальный уровень блеска и гладкости. Благодаря мощным гидрофобным свойствам поверхность лакокрасочного покрытия приобретает эффект самоочищения.

HYBRID Coat

Защитное гидрофобное покрытие

Kit

30ML

Состав: Алкановый растворитель, алифатические углеводороды, диоксид кремния, аминосиликон, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилиан.

Shine Systems

Состав набора

Состав Hybrid Coat	Coating Sponge	Микрофибровая салфетка	Перчатки нитриловые
 30мл	 1шт	 1шт	 1 пара
Защитное керамическое покрытие Hybrid Coat	Предназначен для нанесения состава на обрабатываемую поверхность.	Гладкая тонкая салфетка из микрофибры со специальным плотным плетением.	Для защиты ваших рук.

Описание состава

Hybrid Coat - защитное керамическое покрытие с максимальным гидрофобным эффектом. Увеличивает химическую стойкость ЛКП к реагентам, минеральным отложениям, повреждению лака от птичьего помета, древесных смол, следов насекомых и прочим воздействиям окружающей среды. Придает обработанной поверхности карамельный глянец, высокую степень гладкости, максимально насыщает цвет. Благодаря мощным гидрофобным свойствам поверхность лакокрасочного покрытия приобретает эффект самоочищения. Блокирует ультрафиолетовые лучи, предотвращая потускнение и выгорание ЛКП.

Применяется в качестве самостоятельного покрытия, возможно нанесение в несколько слоев, тем самым увеличивается долговечность покрытия, степень притемнения и защитные свойства обрабатываемой поверхности.

Средний расход на один слой составляет 10-15мл.

Срок службы покрытия до 3 лет в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Перед началом работ наденьте нитриловые перчатки.

Оптимальная температура в помещении +20-23°C, влажность не выше 60%.

Элементы кузова, такие как крыша, капот разделить на 2-4 части.

Чем выше температура, влажность в помещении, тем меньше участки нанесения.

Не рекомендуется нанесение состава при температуре выше +27°C.



Инструкция по применению:

Подготовка

- Тщательно вымойте автомобиль по системе двух фаз.
фаза 1: Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993
фаза 2: Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988
- Выполните химическую очистку кузова для удаления битума, металлических вкраплений, колодочной пыли составами BitumOff, IronOff.
BitumOff - арт. SS913 / IronOff - арт. SS907
- При необходимости выполните механическую чистку кузова синтетической глиной ClayBar, либо рукавицей автоскреб ClayGlove с применением лубриканта.
ClayBar - арт. SS530 / ClayGlove - арт. SS730 / Lubricant - арт. SS875
- Отполируйте автомобиль исходя из состояния лакокрасочного покрытия. **Не рекомендуется наносить состав на неотполированный автомобиль!**
- Перед нанесением состава необходимо обезжирить ЛКП в два этапа: спиртовым составом IPA и сольвентным Check&Prep для максимального очищения и качественной подготовки поверхности.
IPA - арт. SS912 / Check&Prep - арт. SS734

Нанесение состава

- Перед началом работы тщательно встряхните флакон и равномерно распределите состав по поверхности аппликатора, обернутого салфеткой. Далее добавляйте состав на аппликатор из расчета 5-7 капель на обрабатываемый участок.
Coating Sponge - арт. Ss901
- Нанесите состав на элемент горизонтальными либо вертикальными движениями аппликатора равномерно, без пропусков.
- Сразу приступайте к располяровке состава микрофиброй, не дожидаясь его высыхания.
- Если состав будет наноситься на элемент участками, располяровку начинайте со смежных границ предполагаемого дальнейшего нанесения.
- Для качественной располяровки рекомендуем использовать микрофибрю Edgeless Towel.
Edgeless Towel - арт. SS996

- Стороной с коротким ворсом располяируйте состав до его прозрачности убирая излишки состава с поверхности.
- Используя инспекционный фонарик, пушстой стороной микрофибры располяируйте состав равномерно, не допуская нерасполяированных участков, разводов.
- Дополнительно проверьте качество нанесения состава инспекционным фонариком.
- При нанесении состава в несколько слоев время выдержки между слоями составляет не менее 45 минут.
- Минимально рекомендуемое время выдержки состава перед выдачей авто 8 часов.
- Полная полимеризация состава составляет 5-7 дней, в это время не допускается мойка автомобиля агрессивными щелочными составами.

Рекомендации по уходу

Правильный и деликатный уход за покрытием обеспечит шикарный внешний вид и долгую работу покрытия на кузове автомобиля!

- Предварительная бесконтактная мойка деликатным шампунем DelicateWash или GentleWash.
Delicate Wash - арт. SS643 / Gentle Wash - арт. SSBL993
- Мойка нейтральным ручным шампунем CherryBomb или SlideShampoo.
Cherry Bomb - арт. SS958 / Slide Shampoo - Cola арт. SSBL987 / Banana арт. SSBL985 / Apple арт. SSBL988
- В целях профилактики образования водного камня и минеральных отложений, особенно в летний период, рекомендуется каждую третью мойку выполнять с использованием кислотного ручного шампуня Acid Shampoo.
AcidShampoo - арт. SS650
- Не рекомендуется применение шампуней с гидрофобными эффектами, они являются плёнкообразующими и могут снизить гидрофобность защитного покрытия.
- Допускается использование состава FastQuartz для усиления гидрофобного эффекта и консервации поверхности.
FastQuartz - арт. SS765

На этапе сушки автомобиля рекомендуем использовать турбосушку совместно с деликатной микрофиброй EasyDry Towel.
EasyDry Towel - арт. SS889

Предостережение: Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При проглатывании необходимо немедленно обратиться к врачу. После использования плотно закрывать флакон.